



Badaprene® TPV 75A 1009 PP/EPDM - Compound Spritzgussqualität, leichtfließend, niedriger DVR, gute Abriebfestigkeit			
Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Richtwert
Härte	DIN 53505	Shore A Shore D	75A -
Dichte	DIN 53505	g/cm ³	0,95
Zugfestigkeit Längs Quer	DIN 53505	MPa	8 -
Bruchdehnung Längs Quer	DIN 53505	%	450 -
Weiterreißwiderstand Längs Quer	DIN 53505	N/mm	35 -
Druckverformungsrest 72h/23° C 24h/70° C 24h/100° C	DIN 53505	%	- 37 41

Diese Daten sind Richtwerte und entsprechen unserem jetzigen Kenntnisstand und gelten, sofern nicht anders vermerkt, für ungefärbtes Material. Deshalb stellen sie keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Es liegt in der Verantwortung der Verarbeiter die Eignung des Materials für einen bestimmten Einsatzzweck zu prüfen.

Stand: 13.08.2008