



Badaprene® TPV 90A 1076 UV			
PP/EPDM - Compound			
Extrusionsqualität, Extra UV stabilisiert			
Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Richtwert
Härte	DIN 53505	Shore A Shore D	90A -
Dichte	DIN 53505	g/cm ³	0,96
Zugfestigkeit	DIN 53505	MPa	
Längs			12,7
Quer			-
Bruchdehnung	DIN 53505	%	
Längs			650
Quer			-
Weiterreißwiderstand	DIN 53505	N/mm	
Längs			56
Quer			-
Druckverformungsrest	DIN 53505	%	
72h/23° C			-
24h/70° C			49
24h/100° C			-

Diese Daten sind Richtwerte und entsprechen unserem jetzigen Kenntnisstand und gelten, sofern nicht anders vermerkt, für ungefärbtes Material. Deshalb stellen sie keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Es liegt in der Verantwortung der Verarbeiter die Eignung des Materials für einen bestimmten Einsatzzweck zu prüfen.

Stand: 03.09.2008